

TECHNISCHES DATENBLATT

Glasfilamentgewebe 25 g/m²

Main application / Campo d'impiego/ Einsatzgebiet/ Secteur d'Application		Plastic matrix reinforcement / Rinforzo matrici plastiche Kunststoffverstärkung / Plastique renforcé de la matrice	
Characteristics / Caratteristiche Eigenschaften/Caractéristiques	u.m./ Einheit/ u.m	Valori / Values / Werte	Standard/ Norma/ Norm
Weave / Armatura/Webart/Armure	Type / Tipo / Typ/Type	Plain / Tela Leinwand/Toile	ISO 2113
Finish / Appretto / Appretur/Finition	Type / Tipo / Typ/Type	Glasfilamentgewebe	-
Weight / Finito / Gewicht/Avec Traitement	g/m ²	24 ± 5%	ISO 3374
Raw fabric / Greggio / Rohgewicht/ Sans traitement	g/m ²	XXX ± 5%	ISO 3374
Thickness / Spessore / Dicke/ Epaisseur	mm	0.025 ± 5%	ISO 4603
Fiber / Fibra / Faser/ Fibre	Type /Tipo /Typ/Type	Glass E / Vetro E Glasart E / Verre E	-
• Warp / Ordito / Kette/Chaine	Type / Tipo / Typ/Type	EC 5 5.5 TEX	
• Weft / Trama / Schuss/Trame	Type / Tipo / Typ/Type	EC 5 5.5 TEX	
Threads / Fili / Anzahl Kettfaden/ Fils	N°/ cm	22 ± 2%	ISO 4602
Picks / Trame / Anzahl/ Schussfaden/Trames	N°/ cm	22 ± 2%	ISO 4602
Tensile strength / Resistenza a trazione / Reissfestigkeit /Résistance à la Traction			
• Warp / Ordito / Kette/Chaine	N /5 cm	> 350	ISO 4606
• Weft / Trama / Schuss/Trame	N /5 cm	> 350	ISO 4606
Chopped Roving /Roving da taglio/ Schnittroving/ Roving de coupe	Tipo / type / typ/Type g/m ²	Xxx XX ± 5%	
Yarn of legature / Filo di legatura/ faser ligatur /fils de laçage	Tipo / type / typ/Type g/m ²	Xxx XX ± 5%	
Umidity / Umidità/Restfeuchte/Humidité	%	0.02/0.1	ISO 3344
L.O.I. / Perdita al fuoco LOI /Glühverlust/Perte au feu LOI	%	0.04/0.14	ISO 1887
CQ Signature/ Firma CQ /Unterschrift CQ/ Signature CQ:			
05/2011			