Sekundenkleber GP 80

EIGENSCHAFTEN

Sekundenkleber GP 80 ist ein mittelviskoser und schnell reagierender Cyanacrylatklebstoff und universell einsetzbar. Gute Klebeeigenschaften bei Gummi, Kunststoff sowie Metall.

Sekundenkleber GP 80 ist einkomponentig, einfach in der Handhabung und schnellbindend bei Raumtemperatur. Er ist beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel.

ÜBERSICHT

- Aushärtung bei Raumtemperatur
- blüht nicht aus, hinterlässt keinen weißen Rand
- beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Eigenschaften	**Einheit**	**Wert**
Farbe (visuell):		Farblos
Basis:		Ethyl
Viskosität:	mPa *s	90-120
Dichte:	g/mm^3	1,05
Spaltfüllung:	mm	bis 0,15
Flammpunkt:	°C	>81
Endaushärtung:	Std	24
Aushärtezeit: Balsa, Nitril, Neopren, EPDM, PVC: Stahl, Polycarbonat:	 Sek. Sek.	 5-10 10-40
Scherfestigkeit: Strahlgeputzter Stahl, geätztes Aluminium, Nitrilgummi, Polycarbonat:	N/mm^2	10-15
Zugfestigkeit: Strahlgeputzter Stahl: Nitrilgummi, Neopren, EPDM:	 N/mm^2 N/mm^2	 >18 >2,5-5

VERARBEITUNG

Cyanacrylat-Klebstoffe werden aus der Tropfflasche oder aus Dosiergeräten tropfenweise aufgetragen.
Nach dem Auftragen die zu verklebende Oberfläche unter leichten Kontaktdruck zusammenfügen.
Die Polymerisation des Klebstoffes beginnt nach wenigen Sekunden.
Die optimale Umgebungstemperatur für die Verklebung liegt zwischen +20° und +25°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60%.
Bei Kälte kann die Aushärtegeschwindigkeit sehr langsam sein.

Mit **Beschleunigerspray GP** (Art. Nr. 7100020) kann die Aushärtung des Klebstoffes deutlich beschleunigt werden, insbesondere bei großen Schichtstärken, inaktiven Werkstoffen (z. B. Holz) und ungünstigen Verarbeitungsbedingungen (z. B. sehr trockener Luft oder Kälte).
Darüber hinaus bieten wir auch **Dosierspitzen** (z. B. Art. Nr. 7100090) zum punktgenauen Dosieren an.

Vorbereitung der Klebeflächen
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist eine saubere Oberfläche.
Grundsätzlich sollten Oberflächen von Öl, Fett und Schmutz befreit werden.

LIEFERFORM

Sekundenkleber GP 80	20 g	Flasche	**Artikel-Nr.** 7100001

gößl pfaff
www.goessl-pfaff.de
Gößl & Pfaff GmbH · Münchener Straße 13 · 85123 Karlskron/Brautlach · Telefon 0 84 50.9 32-0 · Fax 9 32-13 · E-Mail info@goessl-pfaff.de

VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG:
Cyanacrylat: Gefahr!
Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!
Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Sekundenkleber GP 80 sollte bei einer Lagertemperatur von 2 °C bis 8 °C aufbewahrt werden.
Das Verfallsdatum ist auf den Produktetiketten angegeben.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.

gößl pfaff
www.goessl-pfaff.de
Gößl & Pfaff GmbH · Münchener Straße 13 · 85123 Karlskron/Brautlach · Telefon 0 84 50.9 32-0 · Fax 9 32-13 · E-Mail info@goessl-pfaff.de