

Sekundenkleber GP 20



EIGENSCHAFTEN

Sekundenkleber GP 20 ist ein niedrigviskoser und schnell reagierender Cyanacrylatklebstoff für die meisten industriellen Anwendungen. Besonders geeignet für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen sowie EPDM.

Sekundenkleber GP 20 ist einkomponentig, einfach in der Handhabung und sehr schnellbindend bei Raumtemperatur. Er ist beständig gegen Feuchtigkeit und zeigt hohe Stabilität bei niedrigen Temperaturen.

Sekundenkleber GP 20 ist lösungsmittelfrei, härtet vollständig aus und hinterlässt keine Rückstände.

ÜBERSICHT

- Aushärtung bei Raumtemperatur
- blüht nicht aus, hinterlässt keinen weißen Rand
- beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbe (visuell):		Farblos
Basis:		Ethyl
Viskosität:	mPa *s	15-25
Dichte:	g/mm ³	1,05
Spaltfüllung:	mm	bis 0,15
Flammpunkt:	°C	>81
Endaushärtung:	Std	24
Aushärtezeit:		
Balsa, Nitril, Neopren, EPDM:	Sek.	3-5
Stahl, PVC, Polycarbonat:	Sek.	10-40
Scherfestigkeit:		
Strahlgeputzter Stahl, geätztes Aluminium, Nitrilgummi, Polycarbonat:	N/mm ²	10-15
Zugfestigkeit:		
Strahlgeputzter Stahl:	N/mm ²	>18
Nitrilgummi, Neopren, EPDM:	N/mm ²	2,5-5

VERARBEITUNG

Cyanacrylat-Klebstoffe werden aus der Tropfflasche oder aus Dosiergeräten tropfenweise aufgetragen.

Nach dem Auftragen die zu verklebende Oberfläche unter leichten Kontaktdruck zusammenfügen.

Die Polymerisation des Klebstoffes beginnt nach wenigen Sekunden.

Die optimale Umgebungstemperatur für die Verklebung liegt zwischen +20° und +25°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60%.

Bei Kälte kann die Aushärtegeschwindigkeit sehr langsam sein.

Mit **Beschleunigerspray GP** (Art. Nr. 30100113) kann die Aushärtung des Klebstoffes deutlich beschleunigt werden, insbesondere bei großen Schichtstärken, inaktiven Werkstoffen (z. B. Holz) und ungünstigen Verarbeitungsbedingungen (z. B. sehr trockener Luft oder Kälte).

Darüber hinaus bieten wir auch **Dosierspitzen** (z. B. Art. Nr. 7100090) zum punktgenauen Dosieren an.

Vorbereitung der Klebeflächen

Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist eine saubere Oberfläche.

Grundsätzlich sollten Oberflächen von Öl, Fett und Schmutz befreit werden.

LIEFERFORM

Sekundenkleber GP 20 20 g	Flasche	Artikel-Nr. 3001408
------------------------------	---------	-------------------------------

VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG:

Cyanacrylat: Gefahr!

Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.ameba.ch beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Sekundenkleber GP 20 sollte bei einer Lagertemperatur von 2 °C bis 8 °C aufbewahrt werden.

Das Verfallsdatum ist auf den Produktetiketten angegeben.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.