

Spritzspachtel ACRYL grau 0,4 l

1. Technische Produktbeschreibung

1.1.	Produktbeschreibung	Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel
1.2.	Eigenschaften	Hohe Füllkraft; gute Haftung; geschlossene Oberfläche; Leichte Schleifbarkeit; Wasserfestigkeit; schnelle Trocknung; gute Sprühfähigkeit; guter Korrosionsschutz
1.3.	Art des Werkstoffes	Beschreibung des Lackaerosols: ☒ lösemittelhaltig ☐ wasserbasierend ☐ lösemittelfrei
1.4.	Einsatzbereich	Anwendungsgebiete und Untergründe: ☒ Innen ☒ Außen ☐ Spezialanwendung Art:..... Zum schnellen und fachgerechten Füllen und Abdecken von kleinen Unebenheiten, Kratzern, Schleifspuren usw. auf gespachtelten Oberflächen. Ergibt eine glatte Oberfläche für die nachfolgende Lackierung. Der Acryl-Spritzspachtel ist die ideale Verbindung zwischen Polyesterspachtel und der anschließenden Lackierung. Hinweis: Für das Grundieren von Eisen und Stahlblech den Filler verwenden.
1.5.	Farbton	Anzahl der Farbtöne: ☐ RAL Anzahl: ☐ NCS Anzahl: ☒ Sonstige Anzahl: 1 Maximale Farbtonabweichung von Farbtonvorlagen / Spezifikationen Δ E: Freigabe nach eingemessenen Standardwerten (Sicherst.der opt. Übereinst.)
1.6.	Glanzgrad	Angabe nach DIN 67530: Glanzgradbez.: matt Wert: 5 – 10 Messwinkel: 60°
1.7.	Bindemittelbasis	☐ Alkydharz ☐ Acrylat-Mischpolymere ☒ NC ☐ Sonstige Art:
1.9.	Pigmentbasis	Titandioxid, Typ / Morphologie Herstellverfahren: Chlorid-Verfahren ☒ Hersteller-Umweltzertifikat gemäß Richtlinie 92/112/EWG erfüllt ☒ Rutiltyp Buntpigmente ☐ Anatas ☒ schwermetallfrei ☒ Füllstoffe Art der Füllstoffe: Calciumcarbonat
1.10.	Härte	Gemessen durch Pendelhärte nach König, DIN 53 157 Wert: > 100 nach 24h Trockenzeit, je nach Schichtdicke
1.11.	Witterungsbeständigkeit	Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse: Gute Witterungsbeständigkeit
1.12.	Haltbarkeit	Angabe in Jahren: 10, bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte max. 60%) Sedimentationsverhalten: nicht aufgetreten
1.13.	Haftung	Gitterschnitt nach EN ISO 2409 auf einem Stahlprüfblech Wert: ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 0 = sehr gut ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 5 = sehr schlecht

2. Verarbeitungseigenschaften

2.1.	Gebrauchsanleitung	Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln. Voraussetzung für eine einwandfreie Ausbesserung ist die sorgfältige Vorbehandlung des Untergrundes. Roststellen zuvor mit Rostumwandler behandeln, größere Beule bis auf das blanke Metall anschleifen und ausspachteln. Nach Trocknung mit 240er Nass-Schleifpapier glattschleifen. Leichte Vertiefungen, Kratzer oder ähnliche Lackbeschädigungen direkt mit Filler als Spachtel und Grundierung in einem Arbeitsgang behandeln. Die Schadstelle ist lediglich mit Nass-Schleifpapier anzuschleifen und anschließend mit Filler zu übersprühen. Wenn notwendig, nach 30 Minuten eine zweite Schicht auftragen. Nach Trocknung (ca. 2 Stunden) die Fläche mit 600er Nass-Schleifpapier und reichlich Wasser mit kreisenden Bewegungen glattschleifen, die angrenzende Lackfläche ebenfalls leicht anschleifen, um einen guten Übergang zu schaffen. Nach dem Schleifen die Fläche gut abwaschen und trocknen lassen. Anschließend fertig lackieren.
2.2.	Ergiebigkeit	400 ml reichen für ca. 0,8 m ² ; 150 ml reichen für ca. 0,3 m ²
2.3.	Trockenzeit	Bei 20 °C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit ca. 60 min.
2.4.	Überarbeitbarkeit	ca. 60 min.
2.5.	Verträglichkeit	überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken; nicht auf Kunstharzlacke sprühen.
2.6.	Verlauf	guter Verlauf, glatte Oberfläche

3. Produktverpackung

3.1. Materialbeschaffenheit

3.1.1	Gebinde	- Eingesetztes Material: dreiteilige Weißblech.Aerosoldose - Gebindegeometrie: zylindrisch - Leergewicht: incl. Mischkugeln und Ventil ca. 100 g / 56 g - Maximales Füllvolumen: 520 ml / 210 ml - Maximales Nennvolumen: 400 ml / 150 ml Sonstiges:.....
3.1.2	Deckel	- Eingesetztes Material: Kunststoff - Recyclatfrei - Kindersicherheit - Gewicht: 15,6 g / 11,4 g Sonstiges:.....

3.2. Produktausstattung

3.2.1.	Etikett / Beschriftung	Trägermaterial: Chromolux 80 g/m ² Papier Anzahl der Farben: 4-farbig Deckel: Aufkleber „Sprühsicherung“ Sonstiges:.....
3.2.2.	Produktkennung	☒ EAN-Strichcode ☒ farbtionspezifisch ☒ Chargennummer enthaltene Angaben: Tag, Monat, Jahr, Produktionsuhrzeit, Produktionslinie Sonstiges:.....

4. Haftungsausschluß

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung, für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.
Gößl und Pfaff GmbH wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einen von Gößl und Pfaff GmbH verschuldeten Fehler beruht.